

KAPONAT® 132 FS

KAYNAR SU, SERBEST BUHAR VE OTOKLAV VULKANİZE DOĞAL KAUÇUK (NR) BAZLI AŞINMAYA DAYANIKLI YUMUŞAK LASTİK

Tanım

KAPONAT® 132 FS kaynar su, serbest buhar veya otoklavda vulkanize edilen NR bazlı aşınmaya dayanıklı lastik çeşididir.

İmalat Ölçüleri ve Ambalaj

3-6 mm kalınlığında ve 1000 mm ebatlarında çekilen malzeme polietilen folyo veya polyester kumaşa sarılarak rulo haline getirilir.

Fiziksel Özellikler

Özellik (birim), Test yöntemi	Değer
Renk	Siyah
Shore A Sertlik, DIN 53505	60 ± 5
Yoğunluk [g/cm ³], DIN53479	1,3 ±0,02
Kopma Mukavemeti (MPa), DIN53504	>22
Kopma Anında Uzama [%], DIN53504	>550
Aşınma [mm ³], DIN53516	<120

Vulkanizasyon

4 Atü basınç altında 140 °C'de 330 dakika süreyle vulkanize edilir. Vulkanizasyondan sonra 4 Atü basınç altında 90 dakika süreyle hava verilerek soğutulur.

Nakliye ve Depolama

Malzeme imal edildikten sonra en geç 90 gün içinde kullanılmalıdır. 30 Sh. A sertliğe ulaşmış levhaların kullanılması sakıncalıdır. Uzun süreli depolamalar -5 °C'de soğuk hava odalarında saklanarak yapılmalıdır.

Çelik Yüzey Yapıştırma

Levhaların çeliğe yüzeye yapıştırılmasında KAPONOL® 10 BC Primer ve KAPONOL® 130 AD yapıştırıcıları kullanılır.

Fiziksel Mukavemet

- Aşınma bulunan ortamlarda mükemmel direnç,
- Çamurlu ortamlarda mükemmel direnç,
- Tozlu ve küllü ortamlarda mükemmel direnç.

Uygulama Alanı

Çelik yüzeylere çok kuvvetli yapışma özelliğinden dolayı vakumlu ve sıcak vakumlu ortamlarda başarıyla kullanılır.

Kontrol

3000 V/mm spark test.

Maksimum Kullanma Isı Dereceleri

+ 100°C, - 15°C'dir.

KAPSAN yukarıdaki değerlerde değişiklik yapma hakkını mahfuz tutar.