

KAPONIT® 120 AC

BASINÇ VE ISI ALTINDA VULKANİZE DOĞAL KAUCUK (NR) BAZLI İÇME SUYUNA UYGUN SERT LASTİK (EBONİT)

Tanım

KAPONİT® 120 AC otoklavda basınç ve ısı altında vulkanize edilen Doğal Kauçuk (NR) bazlı içme suyuna uygun antikoroziif lastik çeşididir.

İmalat Ölçüleri ve Ambalaj

3-6 mm kalınlığında ve 1000 mm ebatlarında çekilen malzeme polietilen folyo veya polyester kumaşa sarılarak rulo haline getirilir.

Fiziksel Özellikler

Özellik (birim), Test yöntemi	Değer
Renk	Bej
Shore D Sertlik, DIN 53505	80±5
Yoğunluk [g/cm ³], DIN53479	1,38 ±0,02
Kopma Mukavemeti (MPa), DIN53504	>20
Kopma Anında Uzama [%], DIN53504	<1,5-3

Vulkanizasyon

4 Atü basınç altında 140 °C'de 330 dakika süreyle vulkanize edilir. Vulkanizasyondan sonra 4 Atü basınç altında 360 dakika süreyle soğutulur.

Nakliye ve Depolama

Malzeme imal edildikten sonra en geç 90 gün içinde kullanılmalıdır. 30 Sh. A sertliğe ulaşmış levhaların kullanılması sakıncalıdır. Uzun süreli depolamalar -5 °C'de soğuk hava odalarında saklanarak yapılmalıdır.

Çelik Yüzey Yapıştırma

Levhaların çeliğe yüzeye yapıştırılmasında KAPONOL® 10 BC Primer ve KAPONOL® 120 AD yapıştırıcıları kullanılır.

Fiziksel Mukavemet

- Deniz suyuna ve tuz çözeltilerine mükemmel direnç,
- Fosforik asit, kostik, soda depolarında mükemmel direnç,
- Seyreltilmiş asitlere karşı mükemmel direnç,
- Kuvvetli mineral asitlere karşı mükemmel direnç,
- Islak klor gazına karşı mükemmel direnç,
- Darbelere karşı mükemmel direnç,
- % 20-25' lik hidroklorik asit ve sülfirik aside (80°C' ye kadar) karşı mükemmel direnç.

Uygulama Alanı

Çelik yüzeylere çok kuvvetli yapışma özelliğinden dolayı vakumlu ve sıcak vakumlu ortamlarda başarıyla kullanılır.

Kontrol

3000 V/mm spark test.

Maksimum Kullanma Isı Dereceleri

+ 100°C, - 5°C'dir.

KAPSAN yukarıdaki değerlerde değişiklik yapma hakkını mahfuz tutar.